



DENT HAMBURGO ROJO

TIPO: Monoporosa | FORMATO NOMINAL: 30x45 (Dentado)

Dimensiones y aspecto superficial

Indicador	Unidades	Límites	Ensayo
Longitud	mm	450.1 ± 0,6% (o máx ± 2.0)	ISO-10545-2
Anchura	mm	308.7 ± 0,6% (o máx ± 2.0)	ISO-10545-2
Espesor	mm	12.2 ± 10% (o máx ± 0.5)	ISO-10545-2
Rectitud de lados	-	No Aplica	ISO-10545-2
Ortogonalidad	-	No aplica	ISO-10545-2
Planitud de la superficie	Curvatura central (vs. Diagonal)	545.7 ± 0,5% (o máx ± 2.0)	ISO-10545-2
	Curvatura lateral	450.1 ± 0,5% (o máx ± 2.0)	ISO-10545-2
	Alabeo (vs. Diagonal).	545.7 ± 0,5% (o máx ± 2.0)	ISO-10545-2
Aspecto superficial	%	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2


Características Físicas

Indicador	Unidades	Límites	Ensayo
Absorción de agua	%	> 10	ISO-10545-3
Resistencia a la flexión	kg/cm ²	≥ 200	ISO-10545-4
Resistencia al Choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9
Resostemcoa al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11


Características químicas

Indicador	Unidades	Límites	Ensayo
Resistencia al mancharamiento	-	Resiste ¹	ISO-10545-13
Resistencia a agentes químicos	-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14


Grado de Destonización




I



II



III



IV

El Producto Dent Hamburgo Rojo formato 30 x 45 cm (Dentado), cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidroxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.